

## Produktbeschreibung

	Einheit	
• Parkett		3 strip
• V-Fuge (GO2)		No
• Abmessungen (L x B x D)	mm	1180 x 210 x 11
• Holz Nutzschiene	mm	2,5
• Trägermaterial		Brown HDF Stärke 7,2
• Unterschicht	mm	Nadelholz 1,5
• Gesamtstärke	mm	11
• Gewicht	mm	9
• Feuchtigkeitsgehalt (bei Lieferung)	kg/m <sup>2</sup> %	7-10
• Holzart		Eiche
• Oberflächenbehandlung		Lackiert MasterResist Haute Performance
• Verpackung		Karton für die Verpackung (besteht zu 95% aus recycelte Rohstoffen) PE-Folie
• Verpackung contents		8 Dielen = 1,98m <sup>2</sup> 50 Kartons = 99,12m <sup>2</sup>
• Einsatz für die Umwelt	Karton Palette	
• Garantie		15 Jahre im Wohnbereich (Siehe Vorschriften auf <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> ) Verlegesysteme: lebenslange Garantie
• Verlegung		Mechanisches Verriegelungssystem: Bestloc Ohne Leim, ohne Werkzeuge (Siehe Vorschriften auf <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> ) Schwimmende Verlegung (Französische Installationsvorschriften)
• Fußbodenheizung	DTU 51.11 DTU 51.2	Verlegung mit Leim (Französische Installationsvorschriften) Geegnet (lesen Sie die Vorschriften auf <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> )

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Ist-Werte
• Abriebbeanspruchung	CS10 (NF Parkett) EN 13329 (Test S42)	Umdrehungen (TT) Umdrehungen (TT)	6000-9000 >700
• Lackversiegelung		Glänze 60° Glänze 60° Glänze 60°	27 <sup>+/-2</sup> (satinier) 15 <sup>+/-2</sup> (patiniert) 7 <sup>+/-2</sup> (matt lackiert)
• Brandverhalten	EN 13 501-1	Eiche	Dfl-S1
• Rutschhemmung	XP CEN TS 15676		
• Klebkraft	ISO 2409	Klebkraft	1
• Wärmedurchlaßwiderstand		Koeffizient m <sup>2</sup> K/W	Eiche: 0,066
• Europäische Klasse (Rohes Holz)	EN 685	Eiche	23
• Stärke Verriegelungssystem		Kg/m Kg/m	Längsseite > 550 Kurzer Seite > 1000
• CE-Klassifizierung	EN 14342		
• Formaldehyde	EN 717-1	µg/m <sup>3</sup>	E1
• VOC	ISO 16 000-9	µg/m <sup>3</sup>	A+

## Pflege

Wartungs- und Pflegeanleitung siehe: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

**Für Gewerbliche Zwecke, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.**

