

07/2021

	Количество	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	Вес
1 упаковка Impulse	9 планок	2,20 m <sup>2</sup>	23.71 ft <sup>2</sup>	15,7 кг
1 паллета Impulse	56 упаковок	123,34 m <sup>2</sup>	1327.61 ft <sup>2</sup>	891 кг

### Описание товара

Размеры	1288 x 190 mm
Толщина	8 mm
Фаска	0
Замковая система	DuoLoc
Класс истираемости согласно EN10874	23 интенсивное бытовое использование
	32 общее коммерческое использование
жилищная гарантия	срок службы
коммерческий гарантия	5 лет

условия гарантии на сайте [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### Строение

Верхний слой	ламинированная бумага, пропитанная меламиновой смолой
Основа	Влагостойкий ДВП высокой плотности
Стабилизирующий слой (балансир)	ламинированная бумага, пропитанная меламиновой смолой

### Характеристики

Устойчивость к истиранию	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Ударопрочность	EN13329	Маленький шар: ≥ 12 Н- Большой шар: ≥ 750мм
Толщина набухания	EN13329	12% (требование ≤ 18%)
Пожаростойкость	EN14041	Cfl-S1
Формальдегид	EN14041	E1
Скользкость	EN14041	DS
Плотность	EN323	900 кг/м <sup>3</sup>
Устойчивость к пятнам	EN438	5 (группы 1+2); 4 (группа 3)
Воздействие мебельных ножек	EN424	Нет повреждений (ножки тип 0)
Воздействие колес стульев	EN425	Нет изменений внешнего вида или повреждений
Термостойкость в сочетании с подложкой Excellence Plus	ISO 8302	0,08 м <sup>2</sup> /К/В – подходит для подогрева/ охлаждения пола. см. подробные инструкции на сайте <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a>

### СЕРТИФИКАТЫ

- DOP (декларация соответствия): 170-DPLA18-1
- Возобновляемость лесов: PEFC сертификация (07-31-229)
- Маркировка в соответствии с French VOC нормами выбросов: A+

